


**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M15-10/2019-04**

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** I kategorijos tuštymėtieji silikatiniai mūro gaminiai „Siliblokas M15“, matmenys 250×150×238 mm, gniuždomojo stiprio klasė – 10. Pagaminimo data ir partijos numeris nurodytas etiketėje.
- Naudojimo paskirtis:** neapsaugotų paviršių (U) įvairios paskirties statinių išorės ir vidaus sienoms, stulpams ir pertvaroms mūryti su siūle iš bendrosios paskirties skiedinio.
- Gamintojas:** UAB „Matuizų plytinė“, kontaktinis adresas: Matuizos, Varėnos raj., tel.: +370 310 40635, info@mds.lt.
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** 2+.
- Darnusis standartas:** LST EN 771-2:2011+A1:2015 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai“. Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

| Esminės charakteristikos   | Mat. vnt.         | Eksploatacinės savybės (vertė)   | Klasė (grupė) |
|--|-------------------|--|---------------|
| Matmenys: ilgis, plotis, aukštis   | mm                | 250×150×238  |               |
| Matmenų tikslumo kategorija  | mm                | ±2 × ±2 × ±1   | T2            |
| Konfigūracijos grupė pagal Eurokodą 6  |                   |  | 1             |
| Tuštymių tūris nuo gaminio tūrio   | %                 | 15,0   |               |
| Stipris gniuždant, $\perp$ guldomajam paviršiui (sveikas gaminys):<br>- vidutinė vertė<br>- normalizuotoji vertė | N/mm <sup>2</sup> | ≥7,6<br>≥10,0  | 10            |
| Sukibimo stipris (LST EN 998-2 C priedas)  | N/mm <sup>2</sup> | 0,30   |               |
| Degumas  |                   |  | A1            |
| Vandens įmirkis  | %                 | ≤15  |               |
| Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:<br>- tariamasis (bruto) sausasis tankis                           | kg/m <sup>3</sup> | 1410 - 1600  | 1,6           |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas $\mu$<br>(LST EN 1745 A priedas)  |                   | 5/25   |               |
| Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas $\lambda_{10, dry}$<br>(LST EN 1745 B priedas)                       | W/(m K)           | 0,60   |               |
| Ilgalaikiškumas pagal atsparumo šalčiui kategoriją   | ciklai            | ≥50  | F2            |
| Pavojingos medžiagos   |                   | Nėra   |               |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.  
2019 04 01

  
 .....  
 Marius Baltakys  
 UAB „Matuizų plytinė“ gam. direktorius

